

ZIC GFT 75W-90

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач и ведущих мостов. Произведено на основе полиальфаолефинов (ПАО).

Предыдущее название – ZIC G-F TOP 75W-90.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Для мостов и механических трансмиссий, требующих вязкости 75W-90 или 80W-90 и категорию GL-4 или GL-5 при отсутствии дополнительных требований автопроизводителя.

API GL-4/5

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
|---|----------|-----------------|
| Класс вязкости по SAE | 75W-90 | SAE J 306 |
| Плотность при 15°C, г/см ³ | 0,8568 | ASTM D 1298 |
| Кин. вязкость при 40°C, мм ² /с | 74,83 | ASTM D 445 |
| Кин. вязкость при 100°C, мм ² /с | 14,11 | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 197 | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки, °C | 212 | ASTM D 92 |
| Температура застывания, °C | -47,5 | ASTM D 97 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 1,48 | ASTM D 664 |
| Коррозионное воздействие на медь при 121°C 3ч, балл | 1-а | ASTM D 130 |

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев.

Класс пожароопасности: IV.